



Technoseal 550 Super Elastic 2C

Mortero impermeable, elástico y flexible, de dos componentes aplicable en depósitos de agua potable.

Campo de aplicación:

- Impermeabilización sobre soportes que puedan sufrir pequeños movimientos o que tengan pequeñas fisuras.
 - Impermeabilización interior de depósitos de agua potable.
 - Aplicable en interiores y exteriores.
 - Impermeabilización de piscinas.
 - Protección de zonas de agua freática y humedades.
 - Impermeabilización de paredes de sótanos fisuradas.
- Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Propiedades:

- Impermeable al agua hasta presiones de 10 atm.
- Apto para contacto con agua potable.
- Endurecimiento sin fisuración.
- Excelente adherencia. No precisa puente de unión.
- Aplicable en espesores de hasta 5 mm.
- Elástico y flexible. Absorbe fisuras de hasta 0,6 mm (20°C) con espesores de 2 mm.
- Aplicable a brocha, a llana y con bomba de proyección.
- Resistente a las heladas y a la intemperie.
- Con Documento de Adecuación al Uso (DAU) núm. 04/025.

Modo de utilización:

- Soporte:

El soporte debe estar firme (resistencia a la tracción mínima 1 N/mm²), libre de aceites, grasas, restos de pinturas antiguas y desencofrantes. Deberán eliminarse lechadas superficiales que ofrecen poca adherencia.

Deberán repararse coqueras grandes y realizarse medias cañas en las entregas con un mortero de reparación.

Se recomienda mojar (no encharcar) la superficie instantes antes de la aplicación de TECHMOSEAL 550 SUPERELASTIC 2C.

- Mezcla:

TECHMOSEAL 550 SUPERELASTIC 2C se presenta en las proporciones adecuadas de sus dos componentes. Se vierte

el componente I (líquido) en un recipiente limpio y se añade el Componente II (polvo) poco a poco mientras se amasa mediante taladro provisto de agitador M34 a bajas revoluciones, hasta obtener una masa uniforme y sin grumos. En el caso de aplicación del mortero a brocha será necesario añadir aprox. 0,6 litros de agua por conjunto. Dar un tiempo de maduración de 5 minutos tras los cuales remezclar brevemente. Nunca añadir agua al mortero cuando empieza a perder plasticidad.

- Aplicación:

La aplicación del mortero amasado se realiza siempre en un mínimo de dos capas, de forma que se obtenga un recubrimiento homogéneo.

Aplicar la primera capa con una brocha de pelo duro presionando el material sobre el soporte para asegurar su adherencia. La segunda (y sucesivas) capa podrá aplicarse a brocha o a llana.

Nunca aplicar capas de TECHMOSEAL 550 SUPERELASTIC 2C con espesores superiores a 3 mm.

- Endurecimiento:

El material aplicado debe protegerse durante 3 días como mínimo de la lluvia fuerte, el sol directo y el calor excesivo y de las heladas y del viento.

En la impermeabilización de cimentaciones en edificios, el relleno con grava, tierras, etc puede realizarse al cabo de 3 días. Cuando se aplican revocos, etc, sobre TECHMOSEAL 550 SUPERELASTIC 2C, debe esperarse también un mínimo de 3 días.

- Impermeabilización de depósitos de agua potable:

Para la impermeabilización de depósitos de agua potable, deberá seguirse el proceso de aplicación tal como se describe en los apartados precedentes y, periódicamente entre los 3 y los 28 días de curado, realizar tres o cuatro lavados con agua abundante de la superficie de TECHMOSEAL 550 SUPERELASTIC 2C. Los depósitos así impermeabilizados están preparados para recibir agua potable tras 28 días.

- Tratamiento de fisuras:





Technoseal 550 Super Elastic 2C

Mortero impermeable, elástico y flexible, de dos componentes aplicable en depósitos de agua potable.

En zonas con fisuras con posibles movimientos se recomienda armar el revestimiento entre las dos capas con una tira de aprox. 20 cm de malla sintética tejida de cuadrícula fina.

• Tratamiento de entregas:

Las entregas muro-solera o muro-muro deberán tratarse con mortero con objeto de suavizar e ángulo de aplicación del TECHMOSEAL 550 SUPERELASTIC 2C. Para ello se recomienda la aplicación en forma de media caña de 5 x 5 cm de un mortero de reparación.

• Limpieza de herramientas y útiles de trabajo:

En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente.

Base del material:

Componente I: Dispersión líquida sintética.

Componente II: Mortero preparado en seco.

Consumo:

	Espesor total mínimo	Cantidad mínima a aplicar
Humedad (agua sin presión):	2 mm	aprox. 3,0 Kg/m ²
Agua con presión < 5 atm:	3 mm	aprox. 4,5 Kg/m ²
Agua con presión < 10 atm:	5 mm	aprox. 7,5 Kg/m ²

Estos consumos son teóricos y aumentan si la rugosidad del soporte es elevada así como debido a otras condiciones particulares de cada obra. Para determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.

Presentación:

Componente I (líquido): Garrafas de 10 Kg.

Componente II (polvo): Sacos de 20 Kg.

Colores gris y blanco.

Almacenaje:

Puede almacenarse 12 meses en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados.

Manipulación y transporte:

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Importante:

- No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a +5°C ni superiores a +30°C.
- No deben realizarse mezclas parciales de los contenidos de los envases de ambos componentes.
- No añadir cemento, áridos ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material endurecido.
- No variar en ningún caso la relación de mezcla entre componentes.
- No aplicar en ambientes con humedad relativa del aire superior al 80%.
- Aplicar preferentemente por la cara positiva, es decir por aquella que recibe la presión del agua.
- Aplicado por la cara negativa existe el riesgo de desprendimiento si la presión del agua es superior a la adherencia del material.
- Si las superficies impermeabilizadas con TECHMOSEAL 550 SUPERELASTIC 2C van a sufrir agresión mecánica fuerte, deben recubrirse con algún elemento protector (mortero, baldosas, etc).





Technoseal 550

Super Elastic 2C

Mortero impermeable, elástico y flexible, de dos componentes aplicable en depósitos de agua potable.

Datos Técnicos:

Techmoseal 550 Super Elastic Gris

Techmoseal 550 Super Elastic Blanco

Densidad amasado:	Aprox. 1,4 g/cm ³	Aprox. 1,4 g/cm ³
Tiempo de mezcla:	Aprox. 5 min	Aprox. 5 min
Tiempo de maduración:	Aprox. 5 min	Aprox. 5 min
Tiempo de trabajabilidad:	Aprox. 1 hora	Aprox. 1 hora
Espesores aplicables:	De 2 a 5 mm	De 2 a 5 mm
Temperatura de aplicación (soporte y material)	De +5°C hasta +30oC	De +5°C hasta +30oC
Intervalo entre capas:	Mínimo 12 horas Máximo 48 horas	Mínimo 12 horas Máximo 48 horas
Cargable mecánicamente tras:	Aprox. 3 días	Aprox. 3 días
Cargable con presión de agua tras:	Aprox. 7 días	Aprox. 7 días
Recubrible con cerámica tras:	Aprox. 3 días	Aprox. 3 días
Impermeable al agua tras:	Aprox. 7 días	Aprox. 7 días
Apto para contacto con agua potable tras:	Aprox. 28 días	Aprox. 28 días
Resistencia a la temperatura:	-20°C hasta +80°C	-20°C hasta +80°C
Impermeabilidad: UNE 83.309	Hasta 10 atm.	Hasta 10 atm
Elongación a rotura:	Aprox. 120 %	Aprox. 100 %
Tensión a rotura:	Aprox. 1,5 N/mm ²	Aprox. 1,6 N/mm ²
Capacidad de recubrimiento de fisuras:	Hasta 0,6 mm (capa de 2 mm)	Hasta 0,6 mm (capa de 2 mm)

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20oC y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

