

Techmo Cordón Asfáltico

Mástico bituminoso en cordones de aplicación en frío

DESCRIPCIÓN

TECHMO CORDÓN ASFÁLTICO es una masilla para sellado de juntas a base de betún, plastificantes, cargas y elastómeros de aplicación en frío, presentado en forma de cordones de 50 cm de longitud y 25 mm de diámetro.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Juntas de dilatación en obra hidráulicas y edificios, canales, acequias, presas, depósitos de agua NO potable, etc.
- Sellado de juntas entre asfalto y hormigón.
- Juntas de dilatación en pistas de hormigón, piscinas, terrazas, etc.
- Indicado para todo tipo de juntas, tanto horizontales como verticales.

CARACTERÍSTICAS

- Permanece plástico durante tiempo indefinido. No endurece al no contener disolventes.
- Flexible a bajas temperaturas.
- No fluye a temperaturas elevadas.
- Presenta una gran adherencia a los bordes de la junta, admitiendo grandes movimientos de ésta sin desprenderse ni agrietarse.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

La superficie antes de aplicar el producto debe estar limpia de polvo, libre de aceites, grasas y cualquier otro material extraño.

Aplicación

Introducir el cordón en la junta a sellar haciendo fuerza con los dedos para evitar la formación de burbujas de aire. La terminación se hace con espátula caliente o hierro de rejuntear. Puede darse calor con soplete para su aplicación. TECHMO CORDÓN ASFÁLTICO no varía su volumen tras la aplicación, puesto que no contiene productos volátiles. Así pues, el sellado debe hacerse enrasado con los bordes de la junta.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Tras utilizar TECHMO CORDÓN ASFÁLTICO se recomienda la limpieza con disolventes aromáticos tipo Xileno de las herramientas y equipos impregnados con el material.

FORMATO

TECHMO CORDÓN ASFÁLTICO se comercializa en cajas de 30 m.l., contiene 70 cordones de 50 cm y 25 mm de diámetro.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

TECHMO CORDÓN ASFÁLTICO en su envase original herméticamente cerrado y no deteriorados se conserva hasta 12 meses desde su fecha de fabricación. Se recomienda almacenarlo en un lugar seco y fresco, la temperatura de almacenamiento debe estar entre +5°C y +30°C. Las cajas se deben colocarse en posición horizontal, no superponiendo en altura más de 7 cajas.

MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos destinados para la construcción, por ejemplo, usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Apariencia: | Cordones bituminosos |
| Contenido de cenizas: | 25 – 30% |
| Fluencia UNE 104-281/4 – 3 mm: | < 5 |
| Penetración NLT 104-281/4 – 2 (x0,01 mm) (25°C, 150 gr 5s): | en 24 hora (23°C, 50% H.R.) ≥ 3 mm |
| Temperatura de aplicación: | Mínimo 20°C |
| Densidad a 15°C: | 1,2 g/cm ³ |

Techmo Cordón Asfáltico

Mástico bituminoso en cordones de aplicación en frío



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com