



Techmo EPDM

E.P.D.M.de colores para suelos continuos y parques infantiles

DESCRIPCIÓN

Mezclas de caucho EPDM EPDM COLOR PARA SUELOS LÚDICOS y DEPORTIVOS

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Mezcla de caucho con un porcentaje del 20% de caucho de Etileno-Propileno-Dieno (EPDM) con aditivos (cargas, agentes antioxidantes, activadores, acelerantes y plastificantes). Opcionalmente puede contener agentes perfumadores y aditivos anti bacterias.

PROPIEDADES FÍSICAS

	Unidad	Valor típico	Norma aplicable
Densidad	g/cm ³	1,6	DIN EN ISO 1183-1
Densidad (granulado)	g/cm ³	0,71	DIN EN ISO 1183-1
Dureza	Shore A	65 +/- 5	DIN 53505
Carga de rotura	Mpa	5-6	DIN 53504
Alargamiento rotura	%	400-700	DIN 53504
Estabilidad de color	Grado de solidez	NOTA (segun color)	EN ISO 20105-A02
Resistencia al fuego	clase	CFLS2 (bajo pedido SI)	DIN 4102
Resistencia a la abrasión	g	<2	EN ISO 5470-1 (1000c)

NOTA: Grado de solidez de la ESTABILIDAD AL COLOR garantizado mínimo: 4 para los colores rojo teja y verdes, 3 para el resto, TODOS LOS COLORES UTILIZAN PIGMENTOS DE PRIMERACALIDAD


DATOS TÉCNICOS

- Estado: Sólido
- Color: Colores varios
- Olor: Característico para EPDM mezclas de caucho.
- Posibilidad de aplicar agentes perfumantes inocuos.
- Punto de inflamación: >350°C
- Densidad relativa: 1,18
- Solubilidad: Insoluble en agua



GRANULOMETRÍA

Entre 1.0mm y 4mm con media centrada en 2,3mm



NOTA:


























La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretación de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.



Techmo EPDM

E.P.D.M.de colores para suelos continuos y parques infantiles

**COLORES
DISPONIBLES**
(son colores
orientativos)

COLORES	RAL
	AMARILLO/ zinc yellow/jaune zinc/giallo zinco 1018
	AZUL/ signal blue/ blue de securité/blue seganale 5005
	AZUL CLARO/ sky blue/ blue ciel/blu cielo 5015
	BEIGE/ sand yellow/ jaune sable/giallo sabbia 1002
	BLANCO/signal white/ blanc/ bianco 9003
	GRIS OSCURO/ slate grey/ gris ardoise/ grigio verdas 7015
	MARRON/nut brown/ brun noisette/ marrone noce 8011
	NARANJA/orange/ orangé/ rojo arancio 2008
	OCRE / golden yellow/ jaune or/ giallo oro 1004
	ROJO OXIDO/ coral red/ rouge corail/ rosso corallo 3016
	ROJO VIVO / luminous red/ rouge brillan/rosso brill 3020
	ROSA / light pink / rose clair/ rosa chiaro 3015
	VERDE OXIDO / reseda green/ vert réséda/ verde res 6011
	VERDE INGLES / yellow green/ vert jaune/ verde gia. 6018
	VIOLETA / blue lilac/ lilas bleu/ lila bluaстро 4005
	NEGRO / black / noir foncé / nero intenso 7021
	VERDE BRILLAN / bright green/ vert brill./ verde brill. 6032
	TURQUESA / mint turquoise/ turquoise/ turchese 6033
	PISTACHO / pistachio/ pistache/ pistacchio 6033
	TEJA / yellow orange/ orangé jaune/ arancio giallastro 2000
	FUXIA / telemagenta / magenta tele 4010
	VERDE OSCURO / leaf green/ vert feuillage/ verde fo 6002
	AZUL CIELO/ light blue/ bleu clair/ blu luce 5012
	TIERRA / brown beige/ beige brun/ beige marrone 5012
	GRIS CLARO / window grey/ gris fenêtre/ grigio finest 1011

Techmo EPDM: 2 de 2

Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - Fax: 911 018 152

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807

Fuerteventura: c/ El Trillo, Nº 73. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481