

Techmo Pigmento Amarillo J-920 TC

Colorantes para cemento

APLICACIONES

TECHMO PIGMENTO AMARILLO J-920 TC se utiliza para pigmentar en las industrias de la pintura, papel, plásticos, polipropileno, PVC, textil, pieles, cerámicas, azulejos, porcelana, refractarios, caucho, productos cosméticos y farmacéuticos, alimentación animal, fibra de vidrio, insecticidas y revestimientos de fundición. Apto para hormigón.

PROPIEDADES

PROPIEDADES QUÍMICAS	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Fe ² O ³ (min.)	%	86
Peso específico (aprox.)	g/cm ³	4,1
Forma de partícula		Acicular
Tamaño de partícula (aprox.)	µm	0,15 x 0,7
pH		3 – 7
Materia volátil a 105 °C	%	1
Residuo en tamiz 325 mallas (máx.)	%	0,3
Absorción en aceite	g/100 g	25 – 35
Materia soluble en agua (máx.)	%	0,3
Resistencia térmica (aprox.)	°C	180
Poder colorante (comparado con el standard)	%	95 – 105
ΔE máx. (comparado con el standard)		1

FORMATO

TECHMO PIGMENTO AMARILLO J-920 TC se comercializa en sacos de papel de 25 kilos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y fresco. Proteger de la humedad, las heladas y la radiación directa del sol.

MANIPULACION Y ELIMINACIÓN

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo, usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com
Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com