

Techmocrete Cohesionante 307

Aditivo cohesionante para mortero y hormigón

DESCRIPCIÓN

Techmocrete Cohesionante 307 es un aditivo en polvo para mortero y hormigón que incrementa la cohesión de la mezcla y le aporta estabilidad

PROPIEDADES

- Mejora la consistencia de la mezcla
- Favorece el bombeo.
- Aumenta la cohesión
- Disminuye la tendencia de segregación
- Mejora el acabado en los hormigones autocompactantes
- Reduce el sangrado.

USOS

- Hormigón bombeado
- Hormigón proyectado
- Hormigón Autocompactante
- Para hormigones donde se requiera una estabilidad durante la puesta en obra.

DOSIFICACIÓN

La dosificación recomendada es de 4 kg por m³ de hormigón o mortero , teniendo que dosificarse siempre en partes enteras.

Para dosificar el Techmocrete Cohesionante 307 este debe ser añadido junto a los componentes secos y mezclado hasta que quede completamente integrado para posteriormente añadir el agua de amasado.

Puedes ser utilizado combinado con otros aditivos, pero siempre hay que realizar pruebas previas para determinar las dosificaciones adecuadas.

PRESENTACIÓN

Se presenta en botes de 4 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenado en sus envases originales y sin manipular conserva sus propiedades 6 meses desde su fabricación. Conservar en un lugar fresco y seco , protegidos de la acción directa del sol , de las heladas y frío excesivo.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo Blanco
Consumo	4 k g/m ³ de mezcla
Densidad aparente (20 °C)	1000 -1200 kg/m ³
pH (solución al 10% a 20 °C)	9,00 ±1



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com