



Techmodur Lechada de Adherencia

Puente de adherencia a base de resinas sintéticas

Descripción del producto

Es una pasta tixotrópica a base de resinas de naturaleza acrílico estirenada sin disolventes, con cargas minerales seleccionadas.

Usos

Como imprimación, puente de adherencia o regulador de absorción, para favorecer el anclaje de morteros de enfoscado a base de cemento y/o cal a aplicar sobre soportes de hormigón liso, baldosas, etc...

Propiedades

- Mejora la adherencia sobre soportes lisos sin absorción
- Regula la absorción de agua en los soportes muy absorbentes
- Favorece la adherencia y evita descolgamientos en los enfoscados lisos
- Producto monocomponente de aplicación rápida y sencilla
- Paramentos verticales y techos
- Interiores y exteriores
- Producto sin disolventes, no es nocivo ni desprende vapores tóxicos.

Modo de empleo

Antes de comenzar los trabajos, prever la cantidad a utilizar si no tiene previsto usar el envase completo, sacando la cantidad deseada antes de su dilución.

Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, grasas, aceites o líquidos desencofrantes.

Mezclar 2 volúmenes de Techmodur Lechada de Adherencia con 1 de agua, hasta conseguir una pasta homogénea antes de su aplicación, preferiblemente con un agitador mecánico. Aplicar el producto con rodillo o brocha.

Una vez seco, aplicar el mortero en los tres días posteriores a la aplicación de Techmodur Lechada de Adherencia

No aplicar con lluvias o heladas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 45° C.

Limpiar con agua templadas las herramientas utilizadas inmediatamente después de su utilización.

Consumo / Dosificación

Sin diluir, 0,300 Kg/m²

Datos técnicos

- Aspecto: pasta tixotrópica color AMARILLO / OCRE
- Densidad (g/cc): 1,65 +/- 0,5 g/cc
- Disolvente: agua
- Comportamiento al fuego: NO inflamable
- Aplicación del mortero: 4 a 6 horas después de la aplicación
- Acabado: rugoso

Presentación

Cubos 6 / 25 kg

Conservación y almacenamiento

Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en sus envases originales y sin diluir. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo

Seguridad e higiene

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.



Techmodur Lechada de Adherencia

Puente de adherencia a base de resinas sintéticas

Se recomienda el uso de los EPI's apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

Techmodur Lechada de Adherencia: 2 de 2

Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643
Málaga: c/ Espacio, 26 Nave 108/C - Polígono Industrial San Luis de Málaga. 29006 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - Fax: 911 018 152
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807
Fuerteventura: c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481

