



Techmopint Traffic Curado Frío

Agente de curado para pinturas dos componentes

Material

Agente de curado para pinturas dos componentes

Especificación Técnica

Naturaleza del material: Peróxido orgánico = iniciador del secado y agente de curado para plásticos en frío bicomponentes

Sustancia activa: Peróxido de dibenzoílo
(N.º CAS: 94-36-0 / N.º CE: 202-327-6)

PROPIEDAD	UNIDAD	TOLERANCIA
1. Apariencia	polvo granular blanco	
2. Composición	peróxido de dibenzoílo al 30%, desensibilizado con sólidos inertes	
3. Contenido en peróxido	% en peso	29,0 - 31,0
4. Contenido en oxígeno activo	% en peso	1,85 - 2,11

La presente información técnica no supone garantía del comportamiento del producto una vez aplicado.

Corresponde al usuario determinar si esta información resulta satisfactoria para su caso particular, así como comprobar que el producto es adecuado al uso que se pretende.

Ámbito De Uso

- Iniciador del secado y agente de curado en plásticos en frío de dos componentes para señalización vial.
- Pinturas de dos componentes de aplicación a mano y de aplicación automática a máquina.

Dosificación

Utilizar exactamente la cantidad indicada en la información técnica del material base (pintura bicomponente).

Como regla orientativa, utilizar:
entre 1,7 y 2,0% en peso sobre material base en pinturas de aplicación manual.
entre 4,7 y 7,0% en peso sobre material base para pinturas de aplicación maquina.

Presentación

Bolsas de 250 g
Cajas de cartón con el número apropiado de bolsas de plástico.
Mantener las bolsas llenas y las bolsas vaciadas agrupadas en embalajes resistentes.

Conservación

- Utilizar el material antes de un año desde su fecha de fabricación.
- Proteger de la intemperie y de fuentes intensas de calor y de luz.
- Peróxido orgánico, sólido, tipo G. Resguardar de materias inflamables, combustibles o reductoras.

Expedición

Embalajes combinados constituidos por bolsas de plástico como envase interior en cajas de cartón como envase exterior.

Partida estadística aduanera: Código TARIC 2916.32.00

Mercancía peligrosa para el transporte

UN 3077 MATERIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE N.E.P. (peróxido de dibenzoílo), 9, III (E)

Exención por cantidades limitadas: transportar en embalajes combinados, las bolsas con el producto como envases interiores en envases exteriores formando bultos de peso bruto máximo de 30 kg, etiquetados con la marca para cantidades limitadas.



Techmopint Traffic Curado Frío

Agente de curado para pinturas dos componentes

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

Techmopint Traffic Curado Frío: 2 de 2

Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643
Málaga: c/ Espacio, 26 Nave 108/C - Polígono Industrial San Luis de Málaga. 29006 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - Fax: 911 018 152
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807
Fuerteventura: c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481

